

DEN 60 PU

SCHEMA TECNICA

Diametro interno	spessore parete	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto
mm	mm	gr/m	mm	mbar	mbar
40	0,60	270	20	700	180
45	0,60	305	20	650	160
50	0,60	340	35	880	190
60	0,60	415	45	840	170
70	0,60	480	50	740	160
76	0,60	520	55	640	150
80	0,60	545	60	570	120
90	0,60	525	65	490	110
100	0,60	670	70	430	110
110	0,60	720	80	420	100
120	0,60	770	85	400	100
125	0,60	800	90	400	100
130	0,60	820	95	380	90
140	0,60	990	100	320	90
150	0,60	1055	110	230	80
160	0,60	1225	115	210	80
180	0,60	1230	130	190	60
200	0,60	1365	145	190	50
225	0,60	1530	160	170	50
250	0,60	1695	180	110	40
277	0,60	2170	200	65	30
300	0,60	2320	215	65	30
350	0,60	2710	260	60	20
400	0,60	3100	300	55	20



Pezzature standard
 20 mt fino al Ø200 mm
 15 mt fino al Ø250 mm
 10 mt fino al Ø400 mm

Confezionamento in rotoli protetti da film plastico dal Ø70 mm al Ø 300mm

A richiesta e su quantitativi e' possibile fornire il prodotto nelle versioni :
 Filo acciaio armonico zincato
 Filo acciaio armonico ricoperto TPU
 Antistatico permanente ($R < 10^8 \Omega$)
 Antifiamma secondo normative UL94 V2
 Colorato

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del $\pm 5\%$

Caratteristiche: tubo flessibile in poliuretano a base estere con una parete da 0,60 mm costante per tutti i diametri e rinforzato da una spirale armonica di acciaio ramata
 Ottime proprietà meccaniche , resistente all' abrasione, al freddo ,all'invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche .
 Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispetta i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.

Assenza di pvc , di alogeni , ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA

Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica

Applicazioni : industria del legno, industria tessile , industria ceramico, idoneo per impieghi di aspirazioni, soffiaggio polveri , fumi, segatura , fibre tessili, trucioli di medio-piccolo livello

Temperature d'impiego da -40°C a +90°C con punte fino a 120°C