

DEN 80 PU FR

SCHEMA TECNICA

Diametro interno	spessore parete	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto
mm	mm	gr/m	mm	mbar	mbar
40	0,80	305	52	1800	400
45	0,80	340	57	1800	400
50	0,80	375	62	1600	400
55	0,80	410	67	1500	350
60	0,80	515	72	1300	270
65	0,80	550	77	1300	240
70	0,80	590	82	1100	200
76	0,80	640	88	1100	185
80	0,80	675	92	900	180
90	0,80	755	106	850	170
100	0,80	775	116	800	150
110	0,80	850	126	750	110
120	0,80	925	136	750	100
125	0,80	960	141	730	100
130	0,80	1000	146	700	90
140	0,80	1280	156	600	90
150	0,80	1370	166	550	75
160	0,80	1470	180	500	70
180	0,80	1450	200	400	60
200	0,80	1630	220	400	60
225	0,80	1800	245	300	40
250	0,80	2030	270	300	40
300	0,80	2400	330	200	30



Pezature standard 10 mt
A richiesta rotoli da 20m fino a Ø 160mm

Confezionamento in rotoli protetti da
film plastico dal Ø 80 mm al Ø 300mm

A richiesta e su quantitativi e' possibile
fornire il prodotto nelle versioni :
Antistatico permanente ($R < 10^8 \Omega$)
Antifiamma secondo normative UL94 v2
Colorato

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del $\pm 5\%$

Caratteristiche: tubo flessibile in poliuretano a base estere con una parete da 0,8 mm costante per tutti i diametri e rinforzato da una spirale armonica di acciaio ricoperto TPU ottenendo una maggiore adesione con la parete
Ottime proprietà meccaniche, resistente all'abrasione, al freddo, all'invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche.
Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispetta i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.

Assenza di pvc, di alogeni, ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA

Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica

Applicazioni: industria del legno, industria tessile, industria ceramica, idoneo per impieghi di aspirazioni, soffiaggio polveri, fumi, segatura, fibre tessili, trucioli di medio-alto livello, materiali abrasivi

Temperature d'impiego da -40°C a +90°C con punte fino a 120°C

TEC-PLAST S.R.L. Via Giuseppe Garibaldi N°9 42042 Fabbrico (RE)
Tel : +39 0522 665564 Fax: +39 0522 665564 E-mail: info@tecplastsrl.it

SCHEMA AGGIORNATA AL 01/04/2021