

PU AIR SLZ

SCHEDA TECNICA

Diametro interno	spessore parete	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto
mm	mm	gr/m	mm	mbar	mbar
40	0,40	165	25	400	40
45	0,40	185	25	400	40
50	0,40	210	25	400	40
60	0,40	250	30	380	40
70	0,40	285	35	345	35
76	0,40	310	38	305	35
80	0,40	330	40	285	30
90	0,40	360	45	240	30
100	0,40	410	50	210	25
110	0,40	450	55	210	25
120	0,40	500	60	200	20
125	0,40	515	63	200	20
130	0,40	535	65	190	20
140	0,40	640	70	160	15
150	0,40	690	75	120	15
160	0,40	730	80	105	15
180	0,40	915	90	95	10
200	0,40	1010	100	95	10
225	0,40	1140	113	85	10
250	0,40	1260	125	50	10
277	0,40	1875	139	30	10
300	0,40	2030	150	30	10
350	0,40	2180	175	25	10
400	0,40	2480	200	20	10



Pezzature standard
20 mt fino al Ø200 mm
15 mt fino al Ø250 mm
10 mt fino al Ø400 mm
confezionamento standard : scatole
Su richiesta in rotoli protetto con film plastico
dal Ø70 mm al Ø 250mm

A richiesta e su quantitativi e' possibile
fornire il prodotto nelle versioni :
Filo acciaio armonico ramato
Antistatico permanente ($R < 10^8 \Omega$)
Colorato

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del $\pm 5\%$

Caratteristiche: tubo flessibile in poliuretano a base estere rinforzato da una spirale armonica di acciaio zincata. Lo spessore di 0,40 mm rende il tubo molto leggero e flessibile. Ottime proprietà meccaniche, resistente all'abrasione, al freddo, all'invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche. Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispettano i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.

Assenza di pvc, di alogeni, ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA

Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 mettendo a terra la spirale

Applicazioni: industria del legno, industria tessile, industria ceramica, idoneo alle aspirazioni e soffiaggio di polveri, fumi, segatura, trucioli di lievi entità

Temperature d'impiego da -40°C a +90°C con punte fino a 120°C