

PU AIR SMR

SCHEDA TECNICA

Diametro interno	spessore parete	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto
mm	mm	gr/m	mm	mbar	mbar
40	0,35	155	20	400	40
45	0,35	175	20	380	40
50	0,35	195	25	345	35
60	0,35	230	30	305	35
70	0,40	360	35	285	30
76	0,40	390	35	240	30
80	0,40	410	40	210	25
90	0,40	465	45	210	25
100	0,40	515	50	200	20
110	0,40	570	55	200	20
120	0,40	620	60	190	20
125	0,40	645	60	160	15
130	0,40	670	65	120	15
140	0,40	720	70	100	15
150	0,40	775	75	90	15
160	0,45	880	80	90	10
180	0,45	990	90	85	10
200	0,45	1100	100	50	10
225	0,45	1175	110	30	10
250	0,45	1310	125	30	10
277	0,45	1450	140	30	8
300	0,45	1570	150	20	8
350	0,50	1820	180	20	5
400	0,50	2090	200	20	5



Pezzature standard

20 mt fino al Ø200 mm

15 mt fino al Ø250 mm

10 mt fino al Ø400 mm

Confezionamento in rotoli protetti da film plastico dal Ø70 mm al Ø 300mm

A richiesta e su quantitativi e' possibile fornire il prodotto nelle versioni :
Filo acciaio armonico zincato
Antistatico permanente ($R < 10^8 \Omega$)
Colorato

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del $\pm 5\%$

Caratteristiche: tubo flessibile in poliuretano a base estere rinforzato da una spirale armonica di acciaio ramata. Spessore parete variabile da 0,35 a 0,50 mm
Ottime proprietà meccaniche , resistente all 'abrasione, al freddo ,all'invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche .
Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispettano i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.

Assenza di pvc , di alogeni , ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA

Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica

Applicazioni : industria del legno, industria tessile , industria ceramico, idoneo alle aspirazioni e soffiaggio di polveri , fumi, segatura ,truccioli di lievi entità

Temperature d'impiego da -40°C a +90°C con punte fino a 120°C

TEC-PLAST S.R.L. Via Giuseppe Garibaldi N°9 42042 Fabbrico (RE)
Tel :+39 0522 665564 Fax: +39 0522 665564 E-mail: info@tecplastsrl.it

SCHEDA AGGIORNATA AL 01/04/2021