

PU AIR SSR 140/2 FR

SCHEDA TECNICA

Diametro interno	spessore parete	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto
mm	mm	gr/m	mm	mbar	mbar
40	1,4	350	60	2000	400
45	1,4	390	70	2000	400
50	1,4	430	75	1700	400
55	1,4	470	85	1700	350
60	1,4	590	90	1400	350
65	1,4	630	95	1400	350
70	1,4	680	105	1200	300
76	1,4	730	115	1100	300
80	1,4	740	120	1000	300
90	1,4	830	135	900	250
100	1,4	920	150	850	200
110	1,4	1010	165	800	200
120	1,4	1100	180	750	200
125	1,4	1150	190	700	200
130	1,4	1200	195	650	150
140	1,4	1530	210	650	150
150	1,4	1630	225	500	150
160	1,4	1740	240	500	100
180	1,4	1810	270	500	100
200	1,4	2030	300	400	80
225	1,4	2260	335	250	60
250	1,4	2500	380	150	60
300	1,4	3030	450	120	50



Pezzature standard: 10m

A richiesta rotoli da:
20 m fino al Ø160 mm
15 m fino al Ø250 mm

Confezionamento in rotoli protetti da film plastico dal Ø70 mm al Ø 300mm

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del ± 5%

Caratteristiche: tubo realizzato con doppia foglia di 0,70 mm sovrapposta di poliuretano a base estere e rinforzato da una spirale armonica di acciaio ricoperto TPU ottenendo una maggiore adesione con la parete
Ottime proprietà meccaniche, resistente all'abrasione, al freddo, all'invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche.
Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispetta i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.

Assenza di pvc, di alogeni, ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA

Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 collegando a terra la spirale metallica

Applicazioni: industria del legno, industria tessile, industria ceramica, idoneo per impieghi di aspirazioni, soffiaggio polveri, fumi, segatura, fibre tessili, trucioli di medio-alto livello, materiali abrasivi

Temperature d'impiego da -40°C a +90°C con punte fino a 120°C