

PU AIR SSR

SCHEDA TECNICA

Diametro interno	spessore parete	peso	raggio di curvatura	pressione di lavoro	sottovuoto
mm	mm	gr/m	mm	mbar	mbar
40	0,40	195	20	700	180
45	0,40	220	20	650	160
50	0,40	245	25	600	160
60	0,40	290	30	550	150
70	0,40	360	35	500	150
76	0,40	390	40	450	145
80	0,40	410	40	300	110
90	0,40	460	45	255	100
100	0,45	620	55	225	100
110	0,45	680	60	225	100
120	0,45	740	65	215	100
125	0,45	770	70	215	100
130	0,45	910	75	200	90
140	0,50	1020	80	166	90
150	0,50	1100	85	121	80
160	0,50	1165	90	110	80
180	0,50	1190	100	100	60
200	0,50	1470	105	100	60
225	0,50	1650	115	90	50
250	0,50	1830	130	60	40
277	0,50	2030	140	50	40
300	0,50	2190	160	50	30
350	0,60	3210	175	40	30
400	0,60	3700	200	30	20



Pezzature standard
 20 mt fino al Ø200 mm
 15 mt fino al Ø250 mm
 10 mt fino al Ø400 mm

Confezionamento in rotoli protetti da film plastico dal Ø70 mm al Ø 300mm

A richiesta e su quantitativi e' possibile fornire il prodotto nelle versioni :
 Filo acciaio armonico zincato
 Filo acciaio armonico ricoperto TPU
 Antistatico permanente ($R < 10^8 \Omega$)
 Antifiamma secondo normative UL94 V2
 Colorato

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del $\pm 5\%$

Caratteristiche: tubo flessibile in poliuretano a base estere rinforzato con una spirale di filo in acciaio armonico ramato . Spessore da 0,40 mm a 0,60 mm.
 Ottime proprietà meccaniche , resistente all' abrasione, al freddo ,all'invecchiamento, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche .
 Idoneo al trasporto di alimenti secchi secondo normativa UE numero 10/2011 e rispettano i requisiti di composizione in accordo con il codice di regolamentazione federale FDA.

Assenza di pvc , di alogeni , ftalati e prodotto con materie prime vigenti al regolamento europeo 1907/2006/ REACH e agli aggiornamenti ECHA

Può essere reso antistatico secondo TRB S 2153 mettendo a terra la spirale

Applicazioni : industria del legno, industria tessile , industria ceramico, idoneo alle aspirazioni e soffiaggio di polveri , fumi, segatura ,trucioli .

Temperature d'impiego da -40°C a +90°C con punte fino a 120°C

TEC-PLAST S.R.L. Via Giuseppe Garibaldi N°9 42042 Fabbrico (RE)
 Tel :+39 0522 665564 Fax: +39 0522 665564 E-mail: info@tecplastsrl.it

SCHEDA AGGIORNATA AL 01/04/2021